



ANA 32

GÉPILEG FELHORDHATÓ CEMENT-MÉSZ ALAPU VAKOLÓ HABARCS
BELTÉRI HASZNÁLATRAMÚSZAKI ADATLAP SZ. 03/2020

TULAJDONSÁGOK

- | Géppel és kézzel is felhordható
- | Egy kézből végezhető a felhordás és simítás
- | Felhordás egy rétegben 2,5 - 3,5 cm vastagságig
- | Nagyon sima felület

25KG- OS ZSÁKOS KISZERELÉS

ANYAGFOGYASZTÁS

9-12 kg/ m² minden cm vastagsághoz

FELHASZNÁLHATÓSÁG

A termék szavatossági ideje 12 hónap a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számítva, zárt csomagolásban az előírt tárolási követelmények betartásával.

TERMÉKLEÍRÁS

Az ANA 32 egy gyárilag előkevert, ásványi kötőanyag tartalmú vakolóhabarcs, amelynek összetétele: cement, kvarchomok, mészkő, mész, valamint tulajdonságjavító adalékanyagok. Használható beltéri beton, pórusbeton, habtéglá (BCA) felületek vakolására és simítására, valamint cement, mész-cement alapú száraz vakolatok javító anyagaként. Felhordása történhet vakológéppel vagy kézzel.

AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelület legyen tiszta, nem deformálható, száraz, rögzített, valamint portól, sóktól, kivirágástól vagy egyéb tapadásmentes anyagtól mentes. A gyenge mechanikai ellenállású rétegeket előzetesen eltávolítjuk, és a falazat üregeit és hézagjait kitöltjük. A vízfelvételt a felület benedvesítésével állítjuk be. A megfelelő tapadás érdekében az ANA 32 termékből készített fröccsöt hordjuk fel.

Réginedvszívó felületek és az új nedvszívó felületek(pl. falazat BCA-ból) esetén javasolt a felület lealapozása a következő termékek egyikével: CESAL UNI GRUND vagy ATLAS UNI-GRUNT. A gyengén nedvszívó felületeket és a mennyeteket, a tapadás fokozására érdekében alapozzuk le az ATLAS GRUNTO-PLAST termékkel. Az éleket a vakolás megkezdése előtt élvédőkkel látjuk el, az ajtókat és az ablakokat védőfóliával és ragasztószalaggal takarjuk.

Előkészítjük az üvegszövet hálót- melynek szélessége és hossza minimum 10 cm-rel nagyobb- a nem nedvszívó felületek, mint például a fából készült gerendák vagy beton gerendák megerősítésére.

FELHORDÁS

A. Gépi felhordás vakológéppel:

Az adagolandó víz mennyiségét a vízigénynek megfelelően (21 - 23%) állítjuk be és a habarcsot a végső vastagságban hordjuk fel. A felhordott vakolatot vakolóléccel elhúzzuk, majd hagyjuk kissé megszáradni (kb. 3 óra).

Amikor a vakolat kellően megszáradt, enyhén meglocsoljuk kevés vízzel, és piros szivacsos simítóval átdörzsöljük. Körülbelül 30 perc elteltével simítható. A vakológép és a használt eszközök tisztítását vízzel végezzük, az anyagmegkötése előtt.

CSOMAGOLÁS ÉS TÁROLÁS

CSOMAGOLÁS: 25 kg-os zsákokban
1200 kg-os raklapokon.

TÁROLÁS: száraz, szellőztetett helyiségekben, fa raklapon, távol az összeférhetetlen anyagoktól (lásd a Biztonsági adatlap 10. pontját), italoktól és ételektől.

Védje a nedvességtől -
a terméknedvesség hatására visszafordíthatatlanul megkeményedik.

SZÁLLÍTÁS: zárt autókban.

FONTOS INFORMÁCIÓ

Javasoljuk, hogy kerülje a por belégzését. Véletlen szembe kerülés esetén azonnal öblítse le bő vízzel és forduljon orvoshoz.

Megjegyzés:A Műszaki adatlap információi a termék felhasználására vonatkozó alap irányelveket tartalmazzák, és nem mentesítenek azon kötelesség alól, hogy a kivitelezés, az építőiparra érvényes szabályozásnak megfelelően történjen, az egészségvédelmi és biztonsági előírásokkal összhangban. Ezen műszaki adatlap közzétételekor az összes korábbi elveszítésvizsgálatok érvényességét. A termék Műszaki dokumentációja elérhető a www.cesal.ro honlapon

TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT

SZ.032/CPR/2020

SC Cesal SA Oradea
Kiadás01,Felülvizsgálat 01 /23.04.2020

A. Kézi felhordás:

Egy 25 kg-os ANA 32 zsák tartalmát 5,25 – 5,75 litertiszta vízhez öntjük.A keverést erőteljesen, lehetőleg mechanikusan végezzük. Folytassa a műveletet, amíg krémes, homogén, könnyen feldolgozható keveréket nem kap. 10 percig pihentetjük,majd ismét erőteljesen megkeverjük.Klasszikus módon kerül felhordásra a falra, ugyanazokat a feldolgozási fázisokat követve, mint a gépesített felhordásnál. A száradási idő 20°C-on minimum 7 nap a felhordott réteg minden centiméter vastagságánál.A fazék idő körülbelül 3 óra.

A LEVEGŐ ÉS AZ ALAPFELÜLET HŐMÉRSÉKLETE A MUNKÁLATOK ELVÉGZÉSE ALATT +5°C ÉS +30°C KÖZÖTT KELL LEGYEN.KÖZVETLEN NAPFÉNYBEN KERÜLJE AZ ALKALMAZÁST. A MUNKA ESZKÖZÖKET KÖZVETLEN A HASZNÁLAT UTÁN VÍZZEL KELL LEMOSNI.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

Környezetvédelem: Az anyag hulladékot és az üres csomagolóanyagot a helyi előírásoknak megfelelően újrahasznosítják. További információkért lásd a Biztonsági Adatlap legújabb verzióját.

Munkavédelem: Részletes információk a vegyi anyagok biztonságos használatáról, tárolásáról és semlegesítéséről, valamint óvintézkedések: a fizikai, toxikológiai és környezeti adatokkal kapcsolatos információk a termék biztonsági adatlapjában találhatóak meg.

Bővebb információért kérjük tanulmányozza a Biztonsági adatlapot.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

CE 09	SR EN 998-1:2016 Általános célú vakolathabarc (GP) beltéri használatra		
	Alapvető tulajdonságok	Szabvány vizsgálati módszer	Vizsgálati eredmények/első típusvizsgálat
Látszólagos sűrűség megkötött állapotban	SR EN 1015-10:2002		1330kg/m ³
Nyomószilárdság	SR EN 1015-11:2002	CS II	2,0N/mm ²
Tapadósilárdság és szakadás típusa	SR EN 1015-12:2016	Nyilatkozott érték	0,6 N/mm ² CF-B
Kapilláris vízfelvétel	SR EN 1015-18:2003	W ₀	0,7 kg/m ² min1/2
Tűzvesélyesség	SR EN 13501-1-2007		A1

Az Első Típusvizsgálat az INCERC -bejelentett szervezet NB 1841-Kolozsvári Kirendeltségvizsgálóintézetben készült.A legyártott termék minőségét a Vizsgálati terv szerint ellenőrzik a CESAL SA gyártó cég saját laboratóriumában.

Az EN ISO 9001:2015 szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszerben gyártott termék.